

Código – 53260

Un – pç

## CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.º 18, 1,20 X 0,70 M

### Sumário

- 1 Objetivo
- 2 Definições
- 3 Aceitação e Rejeição

### 1. OBJETIVO

Esta especificação resguarda as características mínimas exigíveis para aquisição de chapa de aço galvanizado n.º 18 (1,25 mm), com dimensões de 1,20 x 0,70 m.


### 2. DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta especificação, aplicam-se as seguintes definições:

Chapa galvanizada, número 18 (1,25 mm de espessura), com cristais minimizados através do processo eletrolítico, com uma espessura mínima de zincagem de 15 micrômetros. A chapa deverá ter os cantos arredondados com 35 mm de raio, bem como as bordas e os furos lixados e aparados, com a finalidade de não apresentar rugosidade ou qualquer imperfeição. A chapa deverá conter 4 furos de 6,0 mm de diâmetro, sendo um em cada canto, equidistante de 50 mm das bordas da chapa (ver detalhe).

A chapa deverá vir com fundo pintado na cor preta, pelo processo eletrostático/epóxi, em um dos lados e o outro em galvanizado natural.

- Dimensão: 1,20 x 0,70 m
- Diâmetro dos furos: 6,0 mm



Obs: as chapas deverão ser embaladas de forma a evitar qualquer tipo de dano durante seu transporte e manuseio, bem como enquanto estiverem estocadas.

### **3. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO**

3.1 Para fins de controle de qualidade, todos os materiais devem acompanhar “Certificado de Análise Qualitativa e Quantitativa do Produto”, que satisfaça às exigências desta especificação técnica, emitido por laboratório credenciado pela ABIPTI (Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica), com prazo de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do fornecimento.

3.2 A exclusivo critério da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A) poderão ser dispensados os ensaios para o recebimento do material.

3.3 A EPTC poderá coletar amostra do lote, no instante do recebimento do material, para análise, a expensas do fornecedor.

3.4 Cabe à EPTC, aceitar total ou parcialmente o lote, considerando os resultados de inspeção visual, independente de ensaios específicos.